

GRAFFINET BI FINITION SATIN/MAT

Laque anti graffiti préventive permanente
Intérieur/Extérieur

Édition : mai-04

Référence : 248 ---- --

PRÉSENTATION :

Revêtement peinture laque satinée-mate de type polyuréthane bi-composant, spécialement formulé contre les graffiti, garanti sans silicones.

Conditionnement : 6 L kit (base = 4 L / durcisseur = 2 L) -1 Kg kit (base = 0,7 kg / durcisseur = 0,3 kg) uniquement en teinte A

Teinte(s) : TEINTE A - B - C voir tarif

Classification : AFNOR NFT 36 005 - Famille I - classe 6a

PRINCIPALES QUALITÉS :

Très grande résistance aux intempéries, aux agressions chimiques et aux rayons Ultra-Violet.

Les graffiti sont enlevés aisément à l'aide des nettoyeurs GRAFFINET (liquide, gel, aérosol) sans modifier le revêtement vernis (+ de 100 nettoyages sans altération).

La pleine efficacité du revêtement **GRAFFINET FINITION BI** intervient dans un délai de 72 heures après application – Température à 20°C – Hygrométrie : 50 %.

SYSTEME RECOMMANDE :

Support graffitié : 1 couche **343888000 GRAFFINET ISOLANT** + 2 couches **248. GRAFFINET FINITION.**

Support non graffitié : 2 couches **248. GRAFFINET FINITION.**

UTILISATIONS RECOMMANDÉES :

Protection intérieure et extérieure des lieux publics (écoles, gares SNCF, gares autoroutières, stades, etc).

Protection des immeubles publics et privés.

Protection des ouvrages autoroutiers (ponts, gares de péages, etc).

Protection des soubassements contre la pollution automobile.

NE PAS UTILISER :

Sur supports humides.

En plein soleil et sur un support surchauffé.

Sur supports non adhérents, rouillés.

Sur sous-couche et revêtements anciens sans procéder à un essai d'adhérence et de détrempe.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT A 20°C :

Viscosité	Densité NFT 30020	Extrait sec en Vol.	Point Eclair
CA 4 / 100"	1.280	50%	> 21°C

Conservation : Base 2 années - Durcisseur 1 année en emballage d'origine non ouvert (température > 5°C et < 30°C).

CARACTÉRISTIQUES DU FILM SEC :

Après 7 jours de séchage à 23°C- Humidité 65 %.

Rendement : 8 m²/Kg soit 10 m²/L.

Consommation : 125 gr/m² soit 100 ml/m².

Épaisseur du film sec / couche recommandée : 50 microns

Adhérence	Dureté	Lessivabilité	Souplesse	Brillance
Excellente	Excellente	Excellente	Bonne	Satinée/mate



Derivery S.A.



DERIVERY S.A. : siège social - 4 rue Léon TALMY 27 290 PONT AUTHOU tel 02 32 43 74 02 - fax 02 32 44 89 94 / Services Administratifs, Comptable et Commerciaux, Laboratoires, R&D : 3, bd Eugène Marie 27 800 BRIONNE tel : 02 32 43 74 00 - Fax : 02 32 43 74 07

GRAFFINET BI FINITION SATIN/MAT

Laque anti graffiti préventive permanente
Intérieur/Extérieur

Référence : 248 ---- --

Perméabilité à la vapeur d'eau : 27 g/m²/24 heures (rapport VERITAS).

Résistance au frottement/Nettoyage : Excellente – Plus de 100 nettoyages sans altération.

Résistance thermique : - 40°C à 100°C.

Stabilité aux U.V. : Excellente. Pas de décoloration (cf rapport LNE) correspondant à 6 années au climat de Floride.

Résistance lavage haute pression : Excellente.

PRÉPARATION DES SURFACES AVANT PEINTURE :

(Selon DTU 59.1) (vérifier l'adhérence selon NFT 30062)

Surface propre, sèche, bien cohérente, et, si graffitiée, préalablement revêtue de **GRAFFINET**

IMPREGNANT/ISOLANT 343 8880 00

PRÉPARATION DU PRODUIT :

Bi-composant.

Rapport de mélange base + durcisseur

Base : 248 ---- -- En poids

Durc. : 506 8060 00 100/40

Maturation avant application : 15 minutes

Durée d'utilisation : 4 à 6h

Bien mélanger le produit avec un ustensile propre et approprié au volume.

6L : un couteau largeur 5 cm - Longueur 35/40 cm.

Incorporer sous agitation le durcisseur dans la base.

DILUTION / APPLICATION :

De préférence au rouleau ou à la brosse, éventuellement au pistolet, mais attention à l'environnement.

Diluant	Pneumatique	Airless	Rouleau / Pinceau
505 0346 00	10% à 15%	5%	ne pas diluer.
Diamètre de buse	1,8 mm	0,13/0,15 mm	
Pression air	3 bars		
Pression peinture	1 bars	60/100 bars	

SÉCHAGE :

Air : 23°C - Humidité relative : 65 %

Consommation moyenne/couche : Support lisse : 125/175 grs/m² - Support rugueux : 200/250 grs/m².

Hors poussière	Sec / Manipulable	Dur	Recouvrable
1 heure	4 heures	24 heures	Par lui même mini 12 heures maxi 72 heures

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ :

Fiche de données de sécurité sur simple demande.



Derivery S.A.

DERIVERY S.A. : siège social - 4 rue Léon TALMY 27 290 PONT AUTHOU tel 02 32 43 74 02 - fax 02 32 44 89 94 / Services Administratifs, Comptable et Commerciaux, Laboratoires, R&D : 3, bd Eugène Marie 27 800 BRIONNE tel : 02 32 43 74 00 - Fax : 02 32 43 74 07

