

DER SOL P.U.S 129

Peinture alkyde-uréthane pour sols
Intérieur / Extérieur
Déclinable en brillant, satin ou mat

Référence : 129 ---- --

Édition : sept-15

PRÉSENTATION :

Peinture laque de finition pour sols intérieurs / extérieurs à base de résine uréthanes modifiées.
Convient à des sols soumis à un trafic moyen
Ne contient pas de solvants aromatiques.

Conditionnement : 5 kg - 20 kg

Teinte(s) : RAL/AFNOR et tous nuanciers normalisés.

Classification : AFNOR NFT 36 005 - Famille I - classe 4a

PRINCIPALES QUALITÉS :

Très bon pouvoir garnissant.
Excellente tenue aux intempéries.
Brillant élevé mais peut être décliné en satin ou en mat.
Séchage rapide - Dilué en 1ère couche, peut être appliqué en direct sur sols cohérents en bon état.
Réalisation de nombreuses teintes (RAL/NCS/AFNOR, etc...).

UTILISATIONS RECOMMANDÉES :

Protection des sols de toute nature (bois, métal, etc...) et des chapes de ciment ou béton.
Parkings, escaliers, chaufferies, halls de circulation, ateliers, vestiaires, entrepôts, etc...

NE PAS UTILISER :

Sans primaire sur un sol en mauvais état.
Sur supports humides.
En plein soleil et sur un support surchauffé.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT A 20°C :

Viscosité	Densité NFT 30020	Extrait sec en Vol.	Extrait sec en poids	Point Eclair
Légèrement thixotrope	1.15	52%	65%	> 21°C

Conservation : 1 année en emballage d'origine non ouvert (température > 5°C et < 30°C).

CARACTÉRISTIQUES DU FILM SEC :

Après 7 jours de séchage à 23°C- Humidité 65 %.
Rendement théorique par couche à 100% de transfert : 6m²/kg
Consommation : 170g/m²
Épaisseur du film sec / couche recommandée : 70µm
Aspect : brillant, satin ou mat


ATMOSPHERE OU MILIEU:

Intérieur	oui	Trafic léger à moyen	oui
Extérieur	oui	Trafic moyen à intense	non
Travaux neufs	oui	Trafic industriel lourd	non
Maintenance	oui	Agressions chimiques (bases, acides)	non



Fondée en 1921 - Peintures, laques, vernis et colorants pour le bâtiment et l'industrie

DERIVERY S.A.S. : siège social - 4 rue Léon TALMY - BP117 - 27290 PONT AHTHOU - tel 02 32 43 74 02 - fax 02 32 44 89 94
Administratif/commercial/laboratoire/expédition : 3, bd Eugène Marie - BP117 - 27800 BRIONNE - tel 02 32 43 74 00 - fax 02 32 43 74 07



DER SOL P.U.S 129

Peinture alkyde-uréthane pour sols
Intérieur / Extérieur
Déclinable en brillant, satin ou mat

Référence : 129 ---- --

PRÉPARATION DES SURFACES AVANT PEINTURE :

(Selon DTU 59.1)

Dépoussiérage.

Elimination des anciens revêtements non adhérents ou sensibles aux solvants (grenaillage, décapage).

* Dégraissage : DERCLEAN 1

Sur béton neuf, attendre 30 jours, éventuellement le traiter avec

* Dérochage : DERCLEAN 2

PRÉPARATION DU PRODUIT :

Monocomposant.

Bien mélanger le produit avec un ustensile propre et approprié au volume.

5kg : un couteau largeur 5 cm - Longueur 35/40 cm.

20 kg : un agitateur électrique muni d'une turbine de 10/15 cm de diamètre - Vitesse lente.

DILUTION :

Diluant	Pneumatique	Airless	Rouleau / Brosse
White Spirit 501 0015 00 ou Synthétique 501 0002 00	10%	Essai préalable	Brosse : 5% à 10% Rouleau : 5%

NB: dans le cas d'une application au pneumatique ou à l'airless, prévoir un taux de surconsommation de 20 à 40%

SÉCHAGE :

Air : 23°C - Humidité relative : 65 %

1 couche sur support lisse.

Hors poussière	Sec au toucher	Circulable léger	Recouvrable
2 à 3 heures	5 à 6 heures	24 heures	Mini. 16 heures Maxi. Non concerné

Applicable sur :

Primaires : RUMCOAT 285

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ :

Fiche de données de sécurité sur simple demande.



Fondée en 1921 - Peintures, laques, vernis et colorants pour le bâtiment et l'industrie

DERIVERY S.A.S. : siège social - 4 rue Léon TALMY - BP117 - 27290 PONT AHTHOU - tel 02 32 43 74 02 - fax 02 32 44 89 94

Administratif/commercial/laboratoire/expédition : 3, bd Eugène Marie - BP117 - 27800 BRIONNE - tel 02 32 43 74 00 - fax 02 32 43 74 07