

DERSOL 361

Peinture de sol polyuréthane bi-composant
Intérieur/Extérieur

Référence : 361 ---- --

Édition : sept-14

PRÉSENTATION :

Revêtement peinture sol de type polyuréthane polyester réticulant avec un isocyanate aliphatique.

Conditionnement : 12 KG kit (base = 10 kg / durcisseur = 2 kg)

Teinte(s) : RAL/AFNOR et toutes teintes normalisées.

Classification : AFNOR NFT 36 005 - Famille I - classe 6a

PRINCIPALES QUALITÉS :

PV ALIMENTAIRE IANESCO N°3662.

Très grande résistance au frottement.

Excellente tenue aux acides, bases, solvants, huiles (liste de tenue aux produits chimiques sur demande).

Excellente tenue aux produits lessiviels.

Possibilité de rendre DERSOL 361 antidérapant par incorporation de 3 à 5% de DOXALENE dans la couche de finition.

SYSTEME RECOMMANDE :

1 couche de Primaire 285 avec 2 couches de DERSOL 361.

UTILISATIONS RECOMMANDÉES :

Protection des sols de tous types et des chapes de ciment ou béton : parkings, escaliers, chaufferies, halls de circulation, ateliers, entrepôts en intérieur et en extérieur.

NE PAS UTILISER :

Sur supports humides.

En plein soleil et sur un support surchauffé.

Sur sols gras. En direct sur bitumes (nous consulter).

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT A 20°C :

Viscosité	Densité NFT 30020	Extrait sec en Vol.	Extrait sec en poids	Point Eclair
CA 4 / 40"	1.20	45%	59%	< 21°C

Conservation : 1 année en emballage d'origine non ouvert (température > 5°C et < 30°C).

CARACTÉRISTIQUES DU FILM SEC :

Après 7 jours de séchage à 23°C- Humidité 65 %.

Rendement théorique par couche à 100% de transfert : 5 à 6m²/kg en moyenne

Consommation : 170 à 200g/m²

Épaisseur du film sec / couche recommandée : 60µm

Aspect : brillant ou satin


ATMOSPHERE OU MILIEU:

Intérieur	oui	Trafic léger à moyen	oui
Extérieur	oui	Trafic moyen à intense	oui
Travaux neufs	oui	Trafic industriel lourd	oui
Maintenance	oui	Agressions chimiques (bases, acides)	oui



Fondée en 1921 - Peintures, laques, vernis et colorants pour le bâtiment et l'industrie

DERIVERY S.A.S. : siège social - 4 rue Léon TALMY - BP117 - 27290 PONT AHTHOU - tel 02 32 43 74 02 - fax 02 32 44 89 94
Administratif/commercial/laboratoire/expédition : 3, bd Eugène Marie - BP117 - 27800 BRIONNE - tel 02 32 43 74 00 - fax 02 32 43 74 07



DERSOL 361

Peinture de sol polyuréthane bi-composant
Intérieur/Extérieur

Référence : 361 ---- --

PRÉPARATION DES SURFACES AVANT PEINTURE :

(Selon DTU 59.1)

Dépoussiérage.

Elimination des anciens revêtements non adhérents ou sensibles aux solvants (grenaillage, décapage).

* Dégraissage : DERCLEAN 1

* Dérochage : DERCLEAN 2

PRÉPARATION DU PRODUIT :

Bi-composant.

Rapport de mélange base + durcisseur

Base : 361 ---- --

En poids

En volume

Durc. : 506 8060 00

5 / 1

4 / 1

Maturation avant application : 15mn

Durée d'utilisation : 4h à 20°C

Bien mélanger le produit avec un ustensile propre et approprié au volume.

12 KG : un agitateur électrique muni d'une turbine de 10/15 cm de diamètre - Vitesse lente.

DILUTION :

Diluant	Pneumatique	Airless	Rouleau / Pinceau
505 0346 00	5% à 10%	5%	3% à 5% en 1ère couche

NB: dans le cas d'une application au pneumatique ou à l'airless, prévoir un taux de surconsommation de 20 à 40%

SÉCHAGE :

Air : 23°C - Humidité relative : 65 %

1 couche sur support lisse.

Hors poussière	Sec au toucher	Circulable	Recouvrable
30 minutes	6 heures	48 heures	Mini. 24 heures
			Maxi. 72 heures

Applicable sur :

Primaires : RUMCOAT 285

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ :

Fiche de données de sécurité sur simple demande.



Fondée en 1921 - Peintures, laques, vernis et colorants pour le bâtiment et l'industrie

DERIVERY S.A.S. : siège social - 4 rue Léon TALMY - BP117 - 27290 PONT AITHOU - tel 02 32 43 74 02 - fax 02 32 44 89 94

Administratif/commercial/laboratoire/expédition : 3, bd Eugène Marie - BP117 - 27800 BRIONNE - tel 02 32 43 74 00 - fax 02 32 43 74 07