# DERTHANNE SOL PEINTURE

Peinture de sol polyuréthanne monocomposant

**REF. :** 342 ---- -- **EDITION :** sept-13

**CLASSIFICATION:** AFNOR NFT 36 005 - Famille I - classe 6a **INTERIEUR**

## PRÉSENTATION :

Peinture 100 % polyuréthanne monocomposant qui durcit avec l'humidité de l'air pour la protection des sols soumis à un trafic intense.

**CONDITIONNEMENT :** 4 et 20kg

**TEINTES :** toutes teintes Ral, Afnor ou normalisées

## PRINCIPALES QUALITÉS :

Bonne résistance aux projections des acides, bases, solvants, huiles.
Excellente tenue aux produits lessiviels.
Excellente dureté et bonne souplesse.
Possibilité de rendre le **DERTHANNE SOL** antidérapant par incorporation de poudre **DOXALENE** dans la dernière couche.

## UTILISATIONS RECOMMANDÉES :

Protection des sols et des chapes de ciment en **intérieur** : parkings, escaliers, chaufferies, halls de circulation, ateliers, entrepôts.

## NE PAS UTILISER :

En extérieur ou en intérieur fortement exposé aux U.V..
Sur sols gras ou bitumes (nous consulter) ni sur supports humides.

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT A 20℃ :

Viscosité: CA 4 / 75" - Dté: 1.33 - Extrait sec vol.: 67% - Point Eclair: >21℃

## CARACTÉRISTIQUES DU FILM SEC *:*

Après 7 jours de séchage à 23℃- Humidité 65 %.
Rendement théorique par couche à 100% de transfert : 5 à 6 m²/Kg, soit 200 à 160g/m².
Epaisseur du film sec / couche recommandée : 85µm - Aspect : brillant (80%)
Pour une finition antidérapante, ajouter 3 à 4 % de poudre de DOXALENE dans la couche de finition.

## ATMOSPHERE OU MILIEU:

Intérieur: **oui** - Trafic léger à intense: **oui** - Trafic industriel lourd: **oui**
Extérieur: **non -** Travaux neufs/ maintenance: **oui -** Agressions chimiques (bases, acides): **oui**

## PRÉPARATION DES SURFACES AVANT PEINTURE :

(Selon DTU 59.1) – (AFNOR DTU-P/74203)
Dépoussiérage, au besoin dégraissage au Derclean N°1 ou dérochage au Derclean N°2.
Elimination des anciens revêtements non adhérents ou sensibles aux solvants (grenaillage, décapage).

## PRÉPARATION DU PRODUIT : Monocomposant.

Bien mélanger le produit avec un ustensile propre et approprié au volume.
4kg : un couteau largeur 5 cm - Longueur 35/40 cm.
20kg : un agitateur électrique muni d'une turbine de 10/15 cm de diamètre - Vitesse lente.
Utiliser le produit dans les 12 heures après ouverture.

**DILUTION :** Diluant derthanne 505 0342

Pneumatique: 10% - Airless: 5% - Brosse/rouleau: 5% en 1ère couche
**NB:** dans le cas d'une application au pneumatique ou à l'airless, prévoir un taux de surconsommation de 20 à 40%

## SÉCHAGE ( Air : 23℃ - Humidité relative : 65 %) :

Hors poussière: 1h - Circulable/Dur: 48h - Sec/Recouvrable: mini 12h, maxi 24h

## APPLICABLE SUR :

Primaires : DERTHANNE VERNIS 342 - RUMCOAT PRIMAIRE 285

**CONSERVATION :** 1 année en emballage d'origine non ouvert (température > 5℃ et < 30℃).

Derivery S.A.S.
Fondée en 1921 - Peintures, laques, vernis et colorants pour le bâtiment et l'industrie
**DERIVERY S.A.S. : siège social - 4 rue Léon TALMY - BP117 - 27290 PONT AHTHOU - tel 02 32 43 74 02 - fax 02 32 44 89 94**
**Administratif/commercial/laboratoire/expédition : 3, bd Eugène Marie - BP117 - 27800 BRIONNE - tel 02 32 43 74 00 - fax 02 32 43 74 07**