



PlastiKolor'Action

22 Rue Henri Becquerel
ZI Mitry Compans
77290 MITRY-MORY
Tél. : 01 60 21 61 61
Fax : 01 60 21 61 64
www.plastikolor.com

PREP'NET

Fiche technique

PROPRIETES :

DETACHANT, DEGRAISSANT, DECAPANT en phase aqueuse, d'origine végétale naturelle, alternative végétale aux solvants hydrocarbonés, halogénés, pétrochimiques.

Sans solvants pétroliers, sans éther de glycol, sans terpène, sans composés organiques volatiles (COV), totalement biodégradable, sans produit caustique ou nocif, non toxique, point éclair élevé, faible pression de vapeur.

DESCRIPTION :

Solution détachante, dégraissante, prête à l'emploi, sans danger pour les surfaces, efficace pour enlever les silicones, le revêtement anti tâches imperméabilisants, colles, graisses encres d'imprimerie, huiles de coupe etc...

DOMAINES D'APPLICATIONS :

Nettoyer les surfaces vinyle ou cuir avant la coloration VINYLKOTE, lorsque les matériaux sont recouverts d'un revêtement invisible imperméabilisant anti tâches.

Décapage des revêtements polymères peinture, vernis, enduits, teintures, colorants et encres d'imprimerie, film gras dans l'industrie électronique, agent de rénovation et préparation de revêtement époxy.

PREP'NET peut être dilué à l'eau pour le nettoyage des sols et murs de garages automobiles, machines-outils, maintenance industrielle, nettoyage de tambour de freins ou saleté sur jantes des roues.

PREP'NET est aussi approuvé pour des applications FDA APPLICATIONS ALIMENTAIRES

MODE D'EMPLOI :

PREP'NET s'applique sur vinyle, cuir, pvc, métaux ferreux et non ferreux dans le respect de l'environnement, l'hygiène et la sécurité des opérateurs.

Au chiffon, à la brosse, en bain de trempage avec ou sans ultrasons.

Dans le cas d'une préparation de surface avant coloration VINYLKOTE ou KOLORBOND, pulvériser Prep'Net sur toute la surface à refaire, laisser agir environ 1 minute.

Sur une surface Vinyle, essuyer avec un chiffon propre et non pelucheux.

Sur une surface Pvc ou plastique dur, frotter avec une éponge abrasive puis essuyer avec un chiffon propre et non pelucheux.

Sur revêtements non connus toujours faire un essai sur petite surface.



PlastiKolor'Action

22 Rue Henri Becquerel
ZI Mitry Compans
77290 MITRY-MORY
Tél. : 01 60 21 61 61
Fax : 01 60 21 61 64
www.plastikolor.com

PREP'NET

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES TYPIQUES DU PREP'NET

	UNITE	PREP'NET
Aspect/couleur		Liquide
Odeur		Faiblement éthéré
Pression de vapeur à 20°C	Mm Hg	0.1
Point éclair	°C	Supérieur à 90°C
Densité relative		Environ 1.02
Solubilité à l'eau	%	100
Composés organiques volatiles		Néant

Les informations contenues dans la présente fiche sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Cependant, elles peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont à la disposition des utilisateurs pour les aider à la mise en place de solution techniques et économiques les mieux adaptées.