



## LINEA MAGNET'S

Référence : LAW 472 2368 00 60

Edition : Avril 2011

**PRÉSENTATION** : Primaire réceptif à l'aimantation à base d'émulsion de matières premières naturelles et renouvelables (huile végétale, caséine, eau) et de charges métalliques non toxiques.

**CONDITIONNEMENT** : 0,5L

**TEINTE** : Gris

**DILUTION** : eau

**QUALITES ENVIRONNEMENTALES** : Sans COV de synthèse ni aucun dérivé pétrolier.

**PRINCIPALES QUALITÉS** : Recouvrable par tout type de peinture sans perte de propriétés. Peut-être recouvert par Linea Mat à tableau et octroie dans ce cas une double fonction: tableau traditionnel + tableau magnétique.

**UTILISATIONS RECOMMANDÉES** : Tous supports usuels du bâtiment (plâtre, ciment, anciennes peintures, boiseries, etc..).

**DESTINATION**: panneaux d'affichage, tableaux d'école, chambres d'enfants...

**NE PAS UTILISER** : Sur supports condensants ni en plein soleil et sur un support surchauffé.

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT A 20°C :**

Viscosité	Densité NFT	Adhérence	Lavabilité	Brillance
Pâteux	2,7	Excellente	non concerné	mat

**CARACTÉRISTIQUES DU FILM SEC.-MATERIEL D'APPLICATION :**

**RENDEMENT**: 4 m<sup>2</sup>/L sur support lisse. Brosse, "patte de lapin", rouleau poils moyens ou, mieux, spatule large.

**PRÉPARATION DES SURFACES AVANT PEINTURE** : Lessivage - dépoussiérage - impression des supports excessivement poreux.

**PRÉPARATION DES SURFACES APRES PEINTURE** : Léger ponçage pour une finition lisse.

**PRÉPARATION DU PRODUIT** : Bien mélanger le liant et la charge avec un ustensile propre.

**SÉCHAGE** : Sec : 2h - Recouvrable : 12h.

**CONSERVATION** : 1 an en emballage d'origine non ouvert (température > 5°C et < 30°C).

LABORATOIRES



www.laboratoires-natura.org

peintures, lasures, huiles dures

