



## LINEA ARDOISE MAGIQUE

Référence : LAW448 0800 90

Edition : Avril 2011

**PRÉSENTATION** : Peinture de finition en phase aqueuse brillante autorisant l'écriture au feutre paper board et un effacement facile

**CONDITIONNEMENT** : 0,5L en deux parties (possibilité de conditionnement plus important: nous consulter).

**TEINTE(S)** : Blanc - autres teintes nous consulter

**DILUTION** : eau

**CLASSIFICATION** : AFNOR NFT 36 005 - Famille I - Classe 2a.

**QUALITES ENVIRONNEMENTALES**: Faible taux de C.O.V. générant un grand confort à l'application

**PRINCIPALES QUALITÉS** : Finition brillante optimisant l'écriture et son effacement répété (après 4 jours de durcissement à coeur). Peut être précédé de la base Natura Magnet's et remplit dans ce cas une double fonction: ardoise magique + tableau magnétique.

**UTILISATIONS RECOMMANDÉES** : Tous supports dûment imprimés.

**NE PAS UTILISER** : Sur supports condensants ni en plein soleil et sur un support surchauffé.

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT A 20°C** :

Viscosité	Densité NFT	Adhérence	Lavabilité	Brillance
Thixo	1,250	Excellente	Excellente	80%

**CARACTÉRISTIQUES DU FILM SEC** : **MATERIEL D'APPLICATION** :

Rendement : 6 à 7 m<sup>2</sup>/L sur support lisse imprimé. Brosse, "patte de lapin", rouleau poils moyens.

**PRÉPARATION DES SURFACES AVANT PEINTURE** : (Selon DTU 59.1)

Lessivage - dépeussierage - Imprimer avec TASSILI ou BIOCRYL PRIMAIRE ou LINEA MAGNET'S

**PRÉPARATION DU PRODUIT ET APPLICATION** : Bien mélanger le produit avec un ustensile propre.

Pour un résultat optimal, il faut au strict minimum 2 couches, 3 étant l'idéal.

**DURÉE D'UTILISATION DU PRODUIT**: 4 heures à 20 °C

**1ère MISE EN SERVICE DU SUPPORT**: après 4 jours

**SÉCHAGE** : Sec : 5 heures - Recouvrable : entre 12h et 48 heures.

**CONSERVATION** : 2 années en emballage d'origine non ouvert (température > 5°C et < 30°C).

**HYGIÈNE ET SÉCURITÉ** : Fiche de données de sécurité sur simple demande.

LABORATOIRES



peintures, lasures, huiles dures

par Nature.

www.laboratoires-natura.org