

MAT 402

Peinture acrylique (latex) en dispersion

Cdt en blanc et neutre : 0,9L - 2.25 L - 13,5L

Teinte(s) : Ral, Afnor, 1000 teintes et normalisées



INTERIEUR/EXTERIEUR



PRÉSENTATION :

Édition : juil-11

Finition mate polyvalente pour tous supports usuels du bâtiment en travaux neufs ou d'entretien formulée à base de latex synthétique, cellulose, eau, carbonate de calcium et titane (blanc), agent de coalescence

Classification : AFNOR NFT 36 005 - Famille I - classe 7b2

PRINCIPALES QUALITÉS :

Faible taux de C.O.V., odeur faible, recouvrable en 4h.

Haute opacité, très bon garnissant, ne jaunit pas.

UTILISATIONS RECOMMANDÉES :

Murs, façades, plafonds - Enduits, agglo, béton, toile de verre, papier à peindre, anciennes peintures adhérentes, mortier, brique, plâtre, placo, Fermacell, etc.

NE PAS UTILISER :

Sur supports humides, en plein soleil ou sur un support surchauffé.

A une température < 10° et hygrométrie > 75 %, sans dilution appropriée au support.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT A 20°C :

Viscosité	Densité NFT 30020	Extrait sec en poids	Extrait sec en volume	Brillance
Thixo	1,58	64%	44%	3%

Rendement théorique par couche sur support lisse : 8 à 10m²/Litre.

Epaisseur du film sec / couche recommandée : 40µm.

PRÉPARATION DES SURFACES AVANT PEINTURE (Selon DTU 59.1) :

Lessivage, dépoussiérage, reprise éventuelle des fissures, aspiration soignée.

Application d'une couche d'Orphéo Prim . Séchage : 4 heures.

A défaut, appliquer une 1ère couche d'Orphéo Mat 402 diluée à 10% d'eau.

PRÉPARATION DU PRODUIT :

Bien mélanger le produit avec un ustensile propre et approprié au volume.

Possibilité de mise à la teinte : colorants 9465, 905 ou, à défaut, universels avec essai préalable.

DILUTION :

Diluant	Pneumatique	Airless	Rouleau / Brosse
Eau	10%	5%	5 à 10% selon teintes et porosité du support

SÉCHAGE :

Air : 23°C - Humidité relative : 65 %

Hors poussière	Sec au toucher	Recouvrable
15mn	1 heure	mini 4 heures

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ : Fiche de données de sécurité sur simple demande.

Conservation : 2 années en emballage d'origine non ouvert (température > 5°C et < 30°C).



Fondée en 1921 - Peintures, laques, vernis et colorants pour le bâtiment et l'industrie

DERIVERY S.A.S. : siège social - 4 rue Léon TALMY - BP117 - 27290 PONT AHTHOU - tel 02 32 43 74 02 - fax 02 32 44 89 94

Administratif/commercial/laboratoire/expédition : 3, bd Eugène Marie - BP117 - 27800 BRIONNE - tel 02 32 43 74 00 - fax 02 32 43 74 07