

# SATIN 418

Peinture acrylique (latex) en dispersion

Cdt en blanc et neutre : 0,9L - 2.25 L - 13,5L

Teinte(s) : Ral, Afnor, 1000 teintes et normalisées



INTERIEUR/EXTERIEUR



## PRÉSENTATION :

Édition : juil-14

Finition satinée polyvalente pour tous supports usuels du bâtiment en travaux neufs ou d'entretien formulée à base de latex synthétique, cellulose, eau, carbonate de calcium et titane (blanc), agent de coalescence.

Classification : AFNOR NFT 36 005 - Famille I - classe 7b2

## PRINCIPALES QUALITÉS :

Faible taux de C.O.V., odeur faible, recouvrable en 4 à 6h.

Haute opacité, très bon garnissant, satiné soyeux, ne jaunit pas.

## UTILISATIONS RECOMMANDÉES :

Murs, boiseries, huisseries - Enduits, agglo, béton, toile de verre, papier à peindre, anciennes peintures adhérentes, bois, mortier, brique, plâtre, placo, Fermacell, etc.

## NE PAS UTILISER :

Sur supports humides, en plein soleil ou sur un support surchauffé.

A une température < 10% et hygrométrie > 75 %, sans dilution appropriée au support.

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT A 20°C :

Viscosité	Densité NFT 30020	Extrait sec en poids	Extrait sec en volume	Brillance
Thixo	1,35	53%	38%	20%

Rendement théorique par couche sur support lisse : 8 à 10m<sup>2</sup>/Litre.

Epaisseur du film sec / couche recommandée : 40µm.

## PRÉPARATION DES SURFACES AVANT PEINTURE (Selon DTU 59.1) :

Lessivage, dépoussiérage, reprise des fissures, aspiration soignée, ponçage des bois au grain irrégulier.

Application d'une couche d'Orphéo Prim . Séchage : 4 heures.

Sur fonds tachés (sue, dégâts des eaux, nicotine) ou graffités, appliquer une couche d'Orphéo 407.

Sur fonds poudreux, douteux, appliquer une couche d'Opus Fixateur (solvanté).

## PRÉPARATION DU PRODUIT :

Bien mélanger le produit avec un ustensile propre et approprié au volume.

Possibilité de mise à la teinte : colorants 9465, 905 ou, à défaut, universels avec essai préalable.

## DILUTION :

Diluant	Pneumatique	Airless	Rouleau / Brosse
Eau	10%	5%	5 à 10% selon teintes et porosité du support

## SÉCHAGE :

Air : 23°C - Humidité relative : 65 %

Hors poussière	Sec au toucher	Recouvrable
30mn	1 heure	mini 4 heures



## HYGIÈNE ET SÉCURITÉ : Fiche de données de sécurité sur simple demande.

Conservation : 2 années en emballage d'origine non ouvert (température > 5°C et < 30°C).



Fondée en 1921 - Peintures, laques, vernis et colorants pour le bâtiment et l'industrie

DERIVERY S.A.S. : siège social - 4 rue Léon TALMY - BP117 - 27290 PONT AHTHOU - tel 02 32 43 74 02 - fax 02 32 44 89 94

Administratif/commercial/laboratoire/expédition : 3, bd Eugène Marie - BP117 - 27800 BRIONNE - tel 02 32 43 74 00 - fax 02 32 43 74 07