



# LAQUE PU 363

Peinture polyuréthane souple bi-composant

Intérieur/Extérieur

## FINITION TEINTEE MATE

Référence : 363 ---- --

Édition : septembre 2013

### PRÉSENTATION :

Revêtement peinture de type polyuréthane polyester réticulant avec un isocyanate aliphatique.

**Conditionnement :** 6 KG kit ( base = 5 kg / durcisseur = 1 kg) - 12 KG kit ( base = 10 kg / durcisseur = 2 kg)

**Teinte(s) :** RAL/AFNOR et normalisées.

**Classification :** AFNOR NFT 36 005 - Famille I - classe 6a / 7aI

### PRINCIPALES QUALITÉS :

Très grande résistance au frottement - Excellente tenue sur Plastique / PVC

Bonne tenue aux acides, bases, solvants, huiles et produits lessiviels.

### SYSTEME RECOMMANDE :

Application directe en deux couches

### UTILISATIONS RECOMMANDÉES :

Protection renforcée ou marquage des supports souples

### NE PAS UTILISER :

Sur supports humides ni en plein soleil ou sur un support surchauffé.

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT A 20°C :

Viscosité	Densité NFT 30020	Extrait sec en Vol.	Extrait sec en poids	Point Eclair
CA 4 / 40"	1.20	45%	59%	< 21°C

**Conservation :** 1 année en emballage d'origine non ouvert (température > 5°C et < 30°C).

### CARACTÉRISTIQUES DU FILM SEC :

Après 7 jours de séchage à 23°C- Humidité 65 %.

Rendement théorique par couche à 100% de transfert : 8 à 10 m<sup>2</sup>/Kg, soit 100 à 150g/m<sup>2</sup>.

Épaisseur du film sec / couche recommandée : 40µm

Aspect : mat, satin ou brillant

### ATMOSPHERE OU MILIEU:

Intérieur oui

Extérieur oui

### PRÉPARATION DES SURFACES AVANT PEINTURE : (Selon DTU 59.1)

Dépoussiérage

Dégraissage éventuel : DERCLEAN 1

### PRÉPARATION DU PRODUIT :

#### Rapport de mélange base + durcisseur

Base : 363 ---- --      En poids      En volume

Durc. : 506 8060 00      5 / 1      4 / 1

Durc. : 506 8005 00      5 / 2      4 / 2

Maturation avant application : 15mn      Durée d'utilisation (potlife) : 4h

Bien mélanger le produit avec un ustensile propre et approprié au volume.

12 kg : un agitateur électrique muni d'une turbine de 10/15 cm de diamètre - Vitesse lente.

### DILUTION :

Diluant	Pneumatique	Airless	Rouleau / Pinceau
505 0346 00	5% à 10%	5%	3% à 5% en 1ère couche

### SÉCHAGE : Air : 23°C - Humidité relative : 65 %

Hors poussière	Sec au toucher	Recouvrable
30 minutes	6 heures	Mini. 24 heures Maxi. 72 heures

CONSERVATION : 2 ANS



Fondée en 1921 - Peintures, laques, vernis et colorants pour le bâtiment et l'industrie

DERIVERY S.A.S. : siège social - 4 rue Léon TALMY - BP117 - 27290 PONT AHTHOU - tel 02 32 43 74 02 - fax 02 32 44 89 94  
Administratif/commercial/laboratoire/expédition : 3, bd Eugène Marie - BP117 - 27800 BRIONNE - tel 02 32 43 74 00 - fax 02 32 43 74 07