



PlastiKolor'Action

22 Rue Henri Becquerel
ZI Mitry Compans
77290 MITRY-MORY
Tél. : 01 60 21 61 61
Fax : 01 60 21 61 64
www.plastikolor.com

Informations techniques :
date de révision 03/05/2015

METALLUX MT

caractéristiques générales

Laque alkyde à base de résines synthétiques modifiées, d'oxyde de fer micacé et aluminium lamellaire. Excellente applicabilité aussi bien au pinceau, qu'au rouleau qu'au pistolet. Excellent pouvoir anticorrosif.

Bon pouvoir couvrant.

Bonne résistance aux agents atmosphériques. Excellente adhérence sur le fer, galvanisé, après préparation du support.

- emploi

Indiqué pour la mise en peinture de structures en milieu rural et industriel léger.

Idéal pour la protection et la décoration de structures en fer et il donne l'aspect typique du fer forgé.

- cycles conseillés

Appliquer une ou deux couches de laque METALLUX MT directement sur les structures assainies en respectant le délai de recouvrement.

- données techniques et de livraison

pois spécifique : min. : 1350 g/l - max. : 1450 g/l

- méthode d'application et dilution

Pinceau: 5-10% avec x 3(synthétique-térébenthine)

Rouleau: 5-10% avec x 3(synthétique-térébenthine)

Pistolet : 10-20% x100 (synthétique)

Airless : 10-20% x100 (synthétique)

Les indications ci-dessus sont le fruit de notre vaste expérience, cependant étant donné la multitude de situations pouvant se présenter dans la pratique, elles ne sont fournies qu'à titre indicatif.

résidu sec : en poids : min. 66,4 % - max. 74.5%
en volume : min. 49,0 % - max. 58.6%

aspect du film : mat - fer forgé

couleur : voir nuancier

en stock: argent MT1200 - anthracite MT1400
argent MT1300 - anthracite MT1500

type de produit : Mono composant

épaisseur du film sec : 50 – 60 microns

rendement théorique : min. 8m²/l - max. 11m²/l

Séchage à 25 °C :
hors poussière: 20 minutes
Hors toucher : 3 – 4 heures
Dur à cœur : 18 – 20 heures
polymérisé : environ 7 jours

Séchage au four : 60 minutes à 60 °C

résistance à la température : 90 °C

Délai de recouvrement :

min: mouillé sur mouillé - **max.:** dans les 2 heures

durée de stockage : 24 mois à + 5/35°C.


Etant donné que ceci est un produit à base d'huiles siccatives, les résidus qui se déposent dans les filtres et les chiffons imbibés avec le produit peuvent donner lieu à l'inflammation spontanée; il est donc nécessaire de les mouiller avec de l'eau et de les stocker dans des containers hermétiques avant de les jeter.

Produit conforme à la directive 2004/42/CE

secteur bâtiment

2004/42

IIAi(500)500



Légende pictogramme

2004/42 Référence à la Directive CE

IIAj Pièce jointe, tableau et sous-catégorie du produit

(500) Valeur limite de COV concernant la sous-catégorie du produit

500 Contenu maximum de COV du produit prêt à l'usage

PLASTIKOLOR'ATION – 22 RUE HENRI BECQUEREL – ZI MITRY COMPANS – 77290 MITRY MORY

TEL : 01 60 21 61 61

FAX : 01 60 21 61 64

EMAIL : commercial@plastikolor.com

www.plastikolor.com